



**Clariana**

*Buenos papeles hechos  
por Buena gente*



*Good papers made by Good people*

## ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN:

**ATHENEA**

Característica	Unidad	Media	Máximo	Mínimo	Según Norma
Gramaje	gr./m <sup>2</sup>	Según pedido ± 4 %			UNE-57014-74
Blancura (457 mm)	%	97	100	95	UNE-57062-72
Lisura (Bendtsen) CT	ml/min.	400	500	300	UNE-57080-88
Lisura (Bendtsen) CF	ml/min.	800	1000	600	UNE-57080-88
Porosidad (Bendtsen)	ml/min.	900	1200	600	UNE-57066-86/2
Encolado Cobb 60" Tela	gr. H <sub>2</sub> O	---	< 35	< 35	UNE-57027-74
Encolado Cobb 60" Fieltro	gr. H <sub>2</sub> O	---	< 35	< 35	UNE-57027-74
Mano	cm <sup>3</sup> /gr	1,50	1,60	1,40	UNE-EN 20534
Espesor	μ	Calcular s/ gramaje (Mano * gramaje)			UNE-57004-88
Humedad	%	6,0	6,5	5,5	UNE-57005-90
Resistencia L	m	5000	6000	4000	UNE-57028-74
Resistencia T	m	3500	4000	2500	UNE-57028-74

Departamento de Calidad	Dirección Técnica
	
Miguel Goenaga	Angel Largo