



# 717 - Escudo Blanco

CARTON ESTUCADO REVERSO BLANCO - GT

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°)		RIGIDEZ DIN (7,5°)	
			(valores garantizados en base a medidas)		(valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup> /g	mNm	mNm	Nmm	Nmm
220	0,260	1,18	3,9	1,9	7,3	3,6
250	0,300	1,20	6,3	2,8	11,8	5,3
275	0,340	1,24	8,1	3,5	15,2	6,6
300	0,370	1,23	10,5	4,5	19,7	8,5
325	0,390	1,22	13,4	5,6	25,2	10,5
350	0,435	1,24	17,0	6,8	32,0	12,8
375	0,475	1,27	21,6	9,1	40,6	17,1
400	0,557	1,31	34,7	13,4	65,2	25,2
450	0,600	1,33	41,2	15,5	77,5	29,2
500	0,670	1,34	55,2	18,5	103,8	34,8

**BLANCURA ISO 2470**

Cara	85% +/- 2
Reverso	81% +/- 2

**TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186**

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-6% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

**Sede Central: / Head Office:**

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.U.  
Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª  
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)  
Telf. +34 880 56 40  
www.sarrío.es

