



## Especificaciones Técnicas Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

# 712 Escudo Gris

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS  
 CARTONCINO PATINATO FINE CON RETRO GRIGIO  
 FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH GREY BACK  
 CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO GRIS, INTERIEUR GRIS  
 VOLLGESTRICHENER CHROMOTRIPLIXKARTON MIT GRAUER RÜECKSEITE – GD

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
210	0,245	1,17	3,1	1,4	6,0	2,7
220	0,270	1,23	4,2	1,9	7,9	3,6
250	0,315	1,26	6,6	2,8	12,4	5,3
275	0,360	1,31	8,7	3,6	16,4	6,8
300	0,390	1,30	11,3	4,6	21,3	8,7
325	0,420	1,29	14,3	5,8	26,9	10,9
350	0,455	1,30	17,8	7,2	33,5	13,5
375	0,490	1,31	22,1	8,9	41,6	16,7
400	0,525	1,31	27,2	10,7	51,2	20,1
450	0,595	1,32	38,2	14,6	71,9	27,5
500	0,665	1,33	51,5	19,6	96,9	26,9

**Blancura Xenon ISO 2470**  
 Xenon Brightness ISO 2470

**Cara / Top** 85% +/- 2

**Tolerancias – Muestreo ISO 186**  
 Tolerances – Sampling ISO 186

**Gramaje / Substance** +/- 3 % Sobre la media del pedido  
 On the average of the order

**Espesor / Caliper** +/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)  
 For single determinations (95% of values)

**Ind. de mano / Bulk** +/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)  
 For single determinations (95% of values)

**Rigidez / Stiffness -** -15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)  
 For single determinations (95% of values)

**Cond. ambientales / Test conditions** T: 23 +/- 1° C RH: 50 +/- 2%

01 - 2018

Sede / Head Office:  
 SARRIÓ PAPELERA DE ALMAZÁN S.L.u.  
 Carretera Rubí a San Cugat Km 1 nº 40-50  
 Edificio FORUM – 08174 San Cugat Del Vallés ( Barcelona )  
 Tel. +34 93 880 56 40  
 Empresa certificada ISO 9001