

Parameter <i>parameter</i>	Flächengewicht <i>weight</i>	Dicke <i>caliper</i>	spezif. Volumen <i>bulk</i>	CIE Weiße <i>CIE whiteness</i>	ISO Weiße <i>ISO brightness</i>	Opazität <i>opacity</i>	Biegesteifigkeit <i>bending stiffness</i>
Einheit <i>unit</i>	g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g	%	%	%	mNm
Norm <i>standard</i>	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470	ISO 2471	Berechnung aus Ultraschallmessung
Bemerkungen <i>comment</i>				D65 / 10°	D65 / 10°		1/q / md/cd
Toleranz <i>tolerance</i>	± 7%	± 7%	± 5%	± 2	± 2	-0,5	± 15%
	115	100	0,87	155	107,0	96,3	0,8 / 0,5
	135	121	0,90	155	107,0	97,3	1,6 / 1,0
	150	130	0,87	155	107,0	98,0	1,8 / 1,3
	170	150	0,88	155	107,0	98,6	2,5 / 1,8
	200	178	0,89	155	107,0	99,2	4,1 / 2,9
	250	224	0,90	155	107,0	99,8	7,6 / 5,2
	300	278	0,93	155	107,0	99,9	14,1 / 9,1
	400	353	0,88	155	107,0	100,0	30,8 / 23,3
	500	465	0,93	155	107,0	100,0	63,0 / 45,0

All data are targets, single measurements may vary in industrial ranges.