



## Ultragoldkarton beidseitig, 360 g/m<sup>2</sup> Ultrasilberkarton beidseitig, 360 g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.: P3500-611-0360-002500,  
P3500-631-0360-002504

Beschreibung: Beidseitig metallic-beschichteter holzfreier Glanzkarton

Description: Both side metallic coated wood free glossy board

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

01.07.2010

		Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Prüfmethode Testing methods
Flächengewicht Weight		360 ± 15	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
Dicke Caliper		300 ± 21	µm	DIN 53105
Spezifisches Volumen Bulk		0,83	cm <sup>3</sup> /g	-
Berstdruck Bursting Strength		> 700	kPa	DIN 53141
Steife (nach Schlenker) Stiffness (Schlenker)	Längs / MD Quer / CD	950 ± 95 600 ± 60	mN/ 15mm	DIN 53864 (15°)

OS – Oberseite, Front Side

US – Unterseite, Reverse Side

Dieses Datenblatt ersetzt frühere Versionen. Die angegebenen Werte und Aussagen basieren auf unserer derzeitigen Erfahrung. Aufgrund der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des Materials, auf die wir keinen Einfluss haben, sind Eigentests vom Verwender durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zu Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Sofern nicht gesetzliche Auflagen und Vorschriften etwas anderes vorsehen, regeln sich alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Da wir stets bemüht sind, technische Verbesserungen vorzunehmen, behalten wir uns eine Änderung der Spezifikation jederzeit vor.

*This data sheet replaces earlier ones. The specification values and above information are according to our current experience. Due to the variety of possible influences during processing and applications of the above mentioned material, which are not within our control, it is advisable for the user to carry out their own tests to determine its fitness for use. Max. value of claims which will be accepted, are limited to the value of raw material supplied. As long as there is no contradiction in respect of laws and regulations applicable, any questions in connection with warranty/liability are governed by our General Terms and Conditions of Sale. As we are continuously endeavouring to upgrade the product, we reserve the right to change the specification as and when required.*